

Plastiment® -BV 40 CZ

Přísady do betonu

Popis výrobku	Univerzální plastifikátor do betonu, tekutý nebo v práškové formě, na bázi modifikovaného lignin - sulfonátu.
Použití	Plastiment® - BV 40 CZ je univerzálně nasaditelný plastifikátor s velmi přizpůsobitelnou oblastí dávkování, užívaný při: <ul style="list-style-type: none"> • výrobě kvalitního betonu • betonážích pohledových betonových ploch • komplikovaném ukládání betonové směsi • požadavku maximálního výkonu betonáže • vhodný pro transportbeton
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • zlepšená zpracovatelnost čerstvého betonu (umožňuje podstatnou redukci záměsové vody) • vzestup pevnosti při stejné zpracovatelnosti • normální časy tuhnutí při obvyklém dávkování • nezavádí do směsi žádný vzduch • neobsahuje chloridy • nenarušuje obvyklé materiály dávkovacího zařízení
Zkušební zprávy	Certifikát č. 1020-CPD-060019520 vydal dne 07.07.2004 TZÚS Praha, pobočka Brno, Autorizovaná osoba č. 204.
Technická data	
Vzhled	hnědá kapalina
Skladovatelnost	v uzavřených a nepoškozených obalech, chráněno před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotách od +1°C až 35 °C činí skladovatelnost 12 měsíců.
Balení	kontejner á 1000 kg
Hustota	1,20 kg/l
Dávkování	0,2 - 0,8 % z váhy cementu. Maximální dávkování je 0,8 % !
Návod a údaje pro zpracování	Použití Plastimentu®-BV 40 CZ je podmíněno průkazní zkouškou s výchozími surovinami, které budou skutečně použity pro výrobu betonové směsi. Plastiment®-BV 40 CZ se přidává do záměsové vody.

Důležité upozornění Dodržování všeobecných a známých pravidel pro výrobu dobrého betonu je také při použití Plastimentu®-BV 40 CZ samozřejmostí. V případě předávkování Plastimentu®-BV 40 CZ vzniká prodloužení doby tuhnutí betonové směsi. Beton je nutno v tomto případě udržovat vlhký, aby až do začátku tvrdnutí nemohlo nastat žádné škodlivé vyschnutí. U důležitých stavebních záměrů kontaktujte naši technickou službu.

Bezpečnostní předpisy **Ochranná opatření, první pomoc**

- při kontaktu s kůží může dojít k podráždění . Postižené části pokožky důkladně omýt vodou, použít masť na ochranu pokožky, případně konzultovat s lékařem.
- při zasažení očí okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem .
- po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě zavolat lékaře.
- při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv.
- nenechtejте vniknout do vody, půdy.
- Nesmí se dostat do rukou dětí.

Odstraňování odpadu Odpad dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. katalogové č. odpadu - 03 03 02
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci.

Upozornění Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.
Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neručí a veškerá její doporučení jsou nezávazná. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení.



Sika CZ, s.r.o. Bystřická 1132/36, CZ – 624 00 Brno
Tel: +420 546 422 464 e-mail: sika@cz.sika.com
Fax: +420 546 422 400 <http://www.sika.cz>

